



Contreplaqués Filmés

DESCRIPTION

Panneaux de coffrage en multiplis, recouverts sur les deux faces, par un film phénolique brun foncé

SPÉCIFICATIONS

Essences	Bouleau, Peuplier et Pin*
Formats	- 2500 x 1250 mm / 3000 x 1500 mm / 2000 x 3500 mm - autres formats*
Épaisseurs	- 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm - autres épaisseurs*
Grammage du film	120 g/m ² à 240 g/m ²
Couleurs du film	Brun foncé ou autre*
Collage	WBP** type Dynea (BS6566)
Masses volumiques	- Bouleau : 680 à 720 kg/m ³ - Peuplier : 490 kg/m ³ - Pin : 560 à 610 kg/m ³
Norme	EN 13986/314-2 / marquage CE 2+

*sur demande

**WBP = Water Boiled Proof : Norme britannique BS 6566 garantissant la tenue de la colle aux intempéries et à l'eau bouillante. Donnée à titre indicatif

USAGES

- Coffrages, coffrages coulissants, moules préfabriqués
- Murs de protection, tribunes
- Aires de jeux et aménagements de parcs, clôtures
- Parois latérales de véhicules et remorques
- Revêtements intérieurs des camionnettes
- Caisses de transport
- Ateliers, cuisines et installations sanitaires
- Meubles

AVANTAGES

- Bonne résistance aux chocs, aux fissures, à l'usure, aux UV, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques
- Facilité de nettoyage, de pose et de découpe
- Surface lisse de haute qualité

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Les panneaux doivent être stockés horizontalement, dans un endroit sec et bien ventilé.
- Après découpe, il est conseillé de bien poncer les chants, de boucher les manques de matière avec une résine époxy, puis de finir avec une peinture acrylique.
- La fixation des panneaux se fait après un pré-perçage au moyen de vis et de boulons. Les bords des perçages doivent être traités.
- Afin de réutiliser les panneaux de coffrage, il est préconisé de les huiler, et après décoffrage de les nettoyer avec une brosse souple.